

DANE TECHNICZNE. DATE TEHNICE. MŰSZAKI ADATOK.

WŁAŚCIWOŚCI. PROPRIETATE. TULAJDONSÁG.	WARTOŚĆ. VALOARE. ÉRTÉK.	METODA. METODA. MÓDSZER.
GĘSTOŚĆ MASA VOLUMETRICĂ FAJSÚRÚSÉG	1680–1750 kg/m ³	SIST EN ISO 1183-1 Metoda A SIST EN ISO 1183-1 Metoda A SIST EN ISO 1183-1 A módszer
MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU MODUL DE ÎNDOIRE HAJLÍTÁSI MODULUS	8600–9200 Mpa	SIST EN ISO 178
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE REZISTENȚĂ LA ÎNDOIRE HAJLÍTÁSI SZILÁRDSÁG	49–80 Mpa	SIST EN ISO 178
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG	36–50 Mpa	SIST EN ISO 527-2
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU ALUNGIRE LA RUPERE SZAKÍTÁSI NYÚLÁS	0,50–0,90 %	SIST EN ISO 527-2
UDARNOŚĆ DURITATE SZÍVÓSSÁG	3,0–6,0 kJ/m ²	SIST EN ISO 179-1
TRWAŁOŚĆ (Bracol) DURITATE (după Barcol) KEMÉNYSEG (Barcol)	58–64	SIST EN 59
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ COEFICIENTUL DE DILATARE LINIARĂ LINEÁRIS TÁGULÁSI EGYÜTHATÓ	3,3–4,2 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹	α (-20 °C - +50 °C)
ABSORPCJA WODY (po 24 godzinach) ADMISIA DE APĂ (după 24 de ore) VÍZFELVÉTEL (24 óra alatt)	0,03–0,05 %	SIST EN ISO 62 Metoda 1 SIST EN ISO 62 Metoda 1 SIST EN ISO 62 1. módszer
ODPORNOŚĆ NA PARĘ WODNĄ (1 godzina) REZISTENȚĂ LA EFECTUL VAPORILOR DE APĂ (1 ora) VÍZGŐZZEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (1 óra)	Ocena 5 – Brak widocznych zmian Nota 5 – Nici o schimbare vizibilă 5-os osztályzat – Nincs látható elváltozás	SIST EN 438-2
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE GORĄCYCH NACZYŃ KUCHENNYCH REZISTENȚĂ LA EFECTUL RECIPIENTULUI CALD FORRÓ EDÉNYEKKEK SZEMBENI ELLENÁLLÁS	Ocena 5 – Brak widocznych zmian Nota 5 – Nici o schimbare vizibilă 5-ös osztályzat – Nincs látható elváltozás	SIST EN 438-2
ODPORNOŚĆ NA SKUTKI ŻARZĄCYCH SIĘ PAPIEROSÓW REZISTENȚĂ LA EFECTUL ȚIGĂRII APRINSE ÉGŐ CIGARETTÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	Ocena 4 – nieznaczna zmiana połysku, widoczna tylko pod pewnym kątem Nota 4 – modificare nesemnificativă a luciului, vizibilă doar dintr-un anumit unghi 4-es osztályzat – jelentéktelen fényességváltozás, amely csak bizonyos szögből látható	SIST EN 438-2
ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE REZISTENȚĂ LA ATMOSFERILITATI LEGGŐRI HATÁSOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	Bez zmian Nicio schimbare Nincs elváltozás	2 lata na zewnątrz Expus la exterior timp de 2 ani 2 évnél hosszabb kitettség után
KLASZYFIKACJA REAKCJI MATERIAŁÓW NA OGIEŃ CLASIFICAREA RĂSPUNSULUI MATERIALULUI LA FOC TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLYOZÁS	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
REZYSTANCJA POWIERZCHNIOWA REZISTENȚĂ LA SUPRAFATA FELÜLETI ELLENÁLLÁS	2,0 x 10 ¹¹ – 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECYFICZNA REZYSTANCJA REZISTENȚĂ SPECIFICĂ LA ÎMPINGERE FAJLAGOS TÉRFOGATI ELLENÁLLÁS	7,9 x 10 ¹³ – 1,2 x 10 ¹⁴ Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
ODPORNOŚĆ NA PRĄDY PELZAJĄCE REZISTENȚĂ ÎMPOTRIVA CURENȚILOR FLUENȚI KŰSZÓÁRAMOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
WZGLĘDNA STAŁA DIELEKTRYCZNA (Er) CONSTANTA DIELECTRICA RELATIVĂ (Er) RELATÍV DIELEKTROMOS ÁLLANDÓ (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
WSPÓŁCZYNNIK STRAT DIELEKTRYCZNYCH tg przy MHz FACTORUL PIERDERILOR DIELECTRICE tg la MHz DIELEKTROMOS VESZTESÉGI TÉNYEZŐ, MHz-en	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ CONTACTUL CU ALIMENTE ÉLELMISZERREL VALÓ ÉRINTKEZÉS	Zgodny z przepisami / Corespunde / Megfelelő	Zgodny z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 10/2011 (z poprawkami do 2018 r.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004. Regulamentul (CE) nr. 10/2011 al Comisiei (astfel cum a fost modificat până în 2018) și Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului. A Bizottság 10/2011/EK rendelete (módosításokkal 2018- ig), valamint az Európai Parlament és Tanács 1935/2004/ EK rendelete.

Dane nie dotyczą płyt ES i MF. Datele nu sunt valabile pentru plăcile CE și MF. Az adatok nem érvényesek az EK- és MF-lapokra.